

# POLYAC® BDM-M

**PUMA ESASLI, ESNEK, ÇOK HIZLI KÜRLenen VE ELLE UYGULANABİLEN, ELASTOMERİK, LİKİT SU YALITIM MEMBRANI**



## AÇIKLAMA

POLYAC® BDM-M, yüksek reaktif, esnek, sıvı formda ve kolay uygulanabilen; düşük sıcaklıklarda dahi çok yüksek dayanıklılık sağlayan elastomerik bir su yalıtım membranı veya aşınma katıdır.

## AVANTAJLARI

- Yüksek reaktivite
- Hızlı kürlenme
- Sürdürülebilir
- Sıvı formda ve kolay uygulanabilir
- Düşük sıcaklıklarda uygulanabilme
- Optimum viskozite
- Çatlak köprüleme özelliği
- Zorlu koşullarda optimize edilmiş polimerizasyon
- Yüksek kimyasal dayanım
- Buz çözücü tuzlara karşı dayanım

## UYGULAMA ALANI

POLYAC® BDM-M, su yalıtım membranı veya aşınma katı olarak kullanılabilir.

- Çatılar
- Teraslar
- Balkonlar
- Galeriler
- Otopark çatıları
- Köprüler

## UYGULAMA

Not: Aşağıda verilen bilgiler tipik uygulama tanımıdır. Şantiye koşullarının farklılık göstermesi durumunda lütfen teknik departmanımızla iletişime geçiniz.

## ÖN ANALİZLER

Yüzey hazırlığına başlamadan ve ürünlerin uygulanmasından önce, iyi ve uzun ömürlü bir sonuç elde edebilmek için çeşitli parametrelerin kontrol edilmesi önemlidir.

Yüzeyin basınç dayanımı: min. 25 N/mm<sup>2</sup>

Yüzeyin çekme dayanımı: min. 1,5 N/mm<sup>2</sup>

POLYAC® BDM-M kuru yüzeye uygulanmalıdır. Yüzey nem oranı: ≤ %5. İstisna: POLYAC® 18 astar kullanılması durumunda ≤ %10 nem kabul edilebilir.

Uygulama ve kürlenme koşulları için bu teknik föyde ilerleyen bölümlerde yer alan "Uygulama koşulları" kısmına bakınız.

Teknik olarak projelendirilmiş genleşme derzleri mutlaka oluşturulmalı ve bu derzler uygulanacak sentetik reçine sistemine entegre edilmelidir.

Yüzey düzgünlüğü, istenen performans kriterlerine uygun olmalıdır. Aksi durumda, yüzeydeki bozuklukların giderilmesi veya tesviyesi için, hem mevcut alt yüzeye hem de uygulanacak sentetik reçine sistemine uyumlu tamamlayıcı ürünlerle gerekli düzeltme işlemleri yapılmalıdır.

Rötre (büzülme) derzleri ve pasif çatlaklar kaplanabilir. Ancak bu durum, söz konusu derz ve çatlakların dilatasyon derzi olarak kullanılmaması, yapının veya alt yüzeyin hareketlerini takip etmemesi ve yüzeyin, uygun tamamlayıcı ürünlerle düzgün bir şekilde doldurulup tesviye edilmiş olması şartına bağlıdır. Bu tamamlayıcı ürünler hem mevcut alt yüzeye hem de uygulanacak sentetik reçine sistemine uyumlu olmalıdır.

## GEREKLİ ARAÇLAR

- Düşük devirli karıştırıcı (en az 300 rpm)
- Spatula, mala veya dişli tarak mala
- Kirpi rulo
- Maskeleme bandı

## YÜZEY HAZIRLIĞI

POLYAC® BDM-M, her zaman alt yüzey tipine bağlı olarak uygun bir astar üzerine uygulanmalıdır:

POLYAC® 12: Kuru, stabil mineral yüzeyler

POLYAC® 14: Hareketli veya daha az stabilitesi olan mineral yüzeyler, asfalt veya bitümlü membranlar

POLYAC® 15: Metal yüzeyler

POLYAC® 18: Nemli, stabil mineral yüzeyler

(Astarlar için her zaman ilgili POLYAC® teknik föylerine başvurulmalıdır.)

Astar uygulamasından önce çatlaklar, derzler ve su sızıntısı görülen bölgeler tamamen su geçirimsiz ve sızdırmaz hale getirilmelidir.

Yüzey mekanik olarak ön işleme tabi tutulmalıdır. Bu işlem; tozun bilyalı (shot blasting) veya kumlama (sandblasting) yöntemiyle uzaklaştırılması ya da yüzeyin zımparalanması ile gerçekleştirilebilir.

Seramik yüzeyler iyi şekilde yağdan arındırılmalı ve elmas disk ile zımparalanmalıdır. Bu işlemler, beton yüzeydeki çimento şerbetinin ve eski kaplama/yapıştırıcı kalıntıların uzaklaştırılarak açık pürüzlü bir yüzey elde edilmesini sağlar.

Yüksek basınçlı su jeti ile temizlik mümkündür; ancak bu durumda astar uygulamasından önce yüzeyin yeterince kuruması sağlanmalıdır (yüzey nem oranı: ≤ %5. POLYAC® 18 kullanılması durumunda ≤ %10 nem kabul edilebilir).

Ürünler her zaman temiz, kir, yağ, gres, eski kaplama ve yüzey işlemleri gibi aderansı azaltan maddelerden arındırılmış yüzeylere uygulanmalıdır.

Yukarıda belirtilen gereklilikleri (basınç dayanımı, çekme dayanımı, zayıf bağlı bölgeler vb.) karşılamayan yüzey kısımları uygun yöntemlerle onarılmalı veya uzaklaştırılmalıdır. Bu işlemler, mevcut alt yüzeye ve uygulanacak sentetik reçine sistemine uygun tamamlayıcı ürünlerle yapılmalıdır.

Gevşek parçalar uygun şekilde fırçalanmalı ve oluşan toz endüstriyel vakum temizleyici ile tamamen uzaklaştırılmalıdır.

Metal yüzeylerde yüzey pürüzlülük derecesi SA 2½ olmalıdır. Pas, kumlama ile uzaklaştırılmalıdır. Yüzey kuru olmalı ve yağ, gres veya toz gibi kirlenmelerden arındırılmış olmalıdır.

Galvanizli çelik, uygulama öncesinde su ve sabun ile iyice temizlenmeli veya kumlanmalıdır. Metal yüzeyler, mekanik hazırlıktan hemen sonra SOLVENT MEK ile yağdan arındırılmalıdır. SOLVENT MEK tamamen uçtıktan sonra, çeliğin yeniden oksitlenmesini önlemek için gecikmeden POLYAC® 15 astar uygulanmalıdır.

## ÜRÜNÜN HAZIRLANMASI

Kullanımdan önce POLYAC® BDM-M'in tüm bileşenleri iyi bir şekilde karıştırılarak parafin dağılımının homojen olması sağlanmalıdır. 15 dakika içinde uygulanabilecek miktarda reçine hazırlanmalıdır. Her 25 kg POLYAC® BDM-M için 1 paket POLYAC® PTC ilave edilir. Standart renklerden farklı bir renk istenmesi durumunda, bu aşamada karışıma %2,5 oranında pigment tozu eklenir ve homojen bir kütle elde edilene kadar tekrar iyice karıştırılır. Ardından %1 ila %5 oranında POLYAC® CATALYST ilave edilir.

| POLYAC® BDM-M içerisine POLYAC® CATALYST ilave edilmelidir |    |                                                  |
|------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
| Sıcaklık                                                   | %  | 1 kg POLYAC® BDM-M için POLYAC® CATALYST miktarı |
| 0 °C                                                       | 5% | 50g                                              |
| 5 °C                                                       | 4% | 40 g                                             |
| 10 °C                                                      | 3% | 30 g                                             |
| 20 °C                                                      | 2% | 20 g                                             |
| 30 °C                                                      | 1% | 10 g                                             |

Kürleme tozu, tamamen çözünene kadar yaklaşık 1 dakika karıştırılmalıdır. Düşey uygulamalarda, %0,5 ila %2 oranında PANGEL (eski adıyla Resitix) ilavesi önerilir veya POLYAC® BDM-M THIX kullanılabilir.

## EKİPMANLARIN HAZIRLANMASI

Her zaman temiz karıştırma kapları ve uygulama ekipmanları ile çalışınız.

## UYGULAMA

SEÇENEK 1: Kaymaz aşınma katı olarak:

Tek kat uygulanır. Karışım spatula, mala veya dişli tarak mala ile yüzeye yayılır. Kirpi rulo ile havasının alınması ve tesviye edilmesi tavsiye edilir. Bu teknik föyde belirtilen uygulama süresi içerisinde, uygulanan katman üzerine derhal ve tam kaplama olacak şekilde bol miktarda kuru kuvars kum serpilmelidir. Minimum kuvars tane boyutu 0,4-0,8 mm olmalıdır.

Not: Kürlenme sırasında oluşan parafin tabakası bozulmamalıdır.

| Katman             | Ürün                                      | Katman kalınlığı mm   | Tüketim kg/m²         |
|--------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Astar              | Alt yüzeye bağlı olarak                   | ≈ 0.3                 | 0.25 - ...            |
| Tesviye katı       | Opsiyonel                                 | 1.5 - ...             |                       |
| Kaymaz aşınma katı | POLYAC® BDM-M + kuru kuvars kum serpilmiş | Yaklaşık 1.5<br>2 - 3 | Yaklaşık 1.8<br>4 - 6 |
| Son kat kaplama    | POLYAC® 61-64 AF-65                       | 0.6 - 1               | 0.6 - 1               |

SEÇENEK 2: Standart su yalıtım sistemi olarak:

Her zaman 2 kat uygulanmalıdır (su yalıtım katı + koruyucu kat). POLYAC® BDM-M karışım spatula, mala veya dişli tarak mala ile yüzeye yayılarak uygulanır. Kirpi rulo ile havasının alınması ve tesviye edilmesi tavsiye edilir.

İlk kat kürlendikten sonra ikinci kat, spatula, mala veya dişli tarak mala ile uygulanır. Uygulamadan hemen sonra kirpi rulo ile havası alınmalı ve tesviye edilmelidir.

Yalnızca son kat, yayma ve tesviye işlemlerinin ardından, bu teknik föyde belirtilen işlenebilirlik süresi içerisinde kuru kuvars kum ile tam kaplama olacak şekilde serpilmelidir. Minimum kuvars tane boyutu 0,4-0,8 mm olmalıdır.

Not: Kürlenme sırasında oluşan parafin tabakası bozulmamalıdır.

| Katman               | Ürün                                    | Katman kalınlığı mm   | Tüketim kg/m²        |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Astar                | Alt yüzeye bağlı olarak                 | ≈ 0.3                 | 0.25 - ...           |
| Tesviye katı         | Opsiyonel                               | 1.5 - ...             |                      |
| Su yalıtım katı      | POLYAC®BDM-M                            | Yaklaşık1.5           | Yaklaşık1.8          |
| Koruyucu aşınma katı | POLYAC®BDM-M +kuru kuvars kum serpilmiş | Yaklaşık 1.5<br>2 - 3 | Yaklaşık1.8<br>4 - 6 |
| Son kat kaplama      | POLYAC®61-64 AF-65                      | 0.6 - 1               | 0.6 - 1              |

SEÇENEK 3: ETAG 005'e göre su yalıtım sistemi: Çatılar, balkonlar, teraslar, ... Her zaman 2 kat uygulanmalıdır (su yalıtım katı + koruyucu kat).

Önce su yalıtım katı POLYAC® BDM-M uygulanır ve içerisine POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE gömülür.

Yüzeye yaklaşık 1 mm kalınlığında POLYAC® BDM-M tabakası yayılır. Hemen ardından (yaş üstüne yaş) POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE kırışıklık ve kabarcık oluşturmada reçine içerisine serilir ve üzerine yeterli miktarda tekrar POLYAC® BDM-M dökülerek yayılır (yaklaşık 1,5 mm kalınlık).

Bu su yalıtım katı kürlendikten sonra koruyucu kat olarak POLYAC® BDM-M uygulanır. Yüzeye yayılır ve hemen kirpi rulo ile havası alınır ve tesviye edilir. Yalnızca son kat, yayma ve tesviye işleminden sonra, bu teknik föyde belirtilen uygulama süresi içerisinde kuru kuvars kum ile tam kaplama olacak şekilde serpilir. Minimum kuvars tane boyutu 0,4-0,8 mm olmalıdır.

Not: Kürlenme sırasında oluşan parafin tabakası bozulmamalıdır.

| Katman               | Ürün                                                             | Katman kalınlığı mm                  | Tüketim kg/m²                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Astar                | Alt yüzeye bağlı olarak                                          | ≈ 0.3                                | 0.25 - ...                           |
| Tesviye katı         | Opsiyonel                                                        | 1.5 - ...                            |                                      |
| Su yalıtım katı      | POLYAC® BDM-M+<br>POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE<br>POLYAC® BDM-M+ | Yaklaşık 1.0<br>Keçe<br>Yaklaşık 1.5 | Yaklaşık 1.0<br>Keçe<br>Yaklaşık 1.5 |
| Koruyucu aşınma katı | POLYAC® BDM-M + fully and abundantly broadcasted with dry quartz | Yaklaşık 1.5<br>2 - 3                | Yaklaşık 1.8<br>4 - 6                |
| Son kat kaplama      | POLYAC® 61-64 AF-65                                              | 0.6 - 1                              | 0.6 - 1                              |

SEÇENEK 4: ETAG 033'e göre su yalıtım sistemi: Köprü tabliyesi - asfalt kaplamalı trafik alanı

Her zaman 2 kat uygulanmalıdır (su yalıtım katı + koruyucu kat).

POLYAC® BDM-M karışımı spatula, mala veya dişli tarak mala ile yüzeye yayılarak uygulanır. Kirpi rulo ile havasının alınması ve tesviye edilmesi tavsiye edilir.

İlk kat kürlendikten sonra ikinci kat spatula, mala veya dişli tarak mala ile uygulanır. Uygulamanın ardından kirpi rulo ile hemen havası alınır ve tesviye edilir.

Yalnızca son kat, yayma, tesviye ve hava alma işlemlerinin ardından bu teknik föyde belirtilen uygulama süresi içerisinde kuru kuvars kum ile hafif şekilde serpilir. Minimum kuvars tane boyutu 0,4-0,8 mm olmalıdır.

Not: Kürlenme sırasında oluşan parafin tabakası bozulmamalıdır. Bu sistem üzerine, dökme asfaltın POLYAC® sistemine aderansını optimize etmek için POLYAC® 17 ara astar uygulanır.

| Katman               | Ürün                                              | Katman kalınlığı mm | Tüketim kg/m <sup>2</sup>                  |
|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Astar                | Alt yüzeye bağlı olarak                           | ≈ 0.3               | 0.25 - ...                                 |
| Tesviye katı         | Opsiyonel                                         | 1.5 - ...           | ...                                        |
| Su yalıtım katı      | POLYAC®BDM-M                                      | Yaklaşık 1.5        | Yaklaşık 1.8                               |
| Koruyucu aşınma katı | POLYAC®BDM-M + hafif kuru kuvars kum ile serpilir | Yaklaşık 1.5 + 0.3  | Yaklaşık 1.8 + Approx. 120g/m <sup>2</sup> |
| Ara astar            | POLYAC® 17                                        | 0.1-0.2             | 0.1-0.2 liter/m <sup>2</sup>               |
| Bitiş katı           | Dökme asfalt                                      | ...                 | ...                                        |

SEÇENEK 5: ETAG 033'e göre su yalıtım sistemi: Köprü tabliyesi - doğrudan yük alan bölgeler

Her zaman 2 kat uygulanmalıdır (su yalıtım katı + koruyucu kat).

POLYAC® BDM-M karışımı spatula, mala veya dişli tarak mala ile yüzeye yayılarak uygulanır. Kirpi rulo ile havasının alınması ve tesviye edilmesi tavsiye edilir.

İlk kat kürlendikten sonra ikinci kat spatula, mala veya dişli tarak mala ile uygulanır. Uygulama sonrası kirpi rulo ile hemen havası alınır ve tesviye edilir. Yalnızca son kat, yayma ve tesviye işlemlerinin ardından bu teknik föyde belirtilen uygulama süresi içerisinde kuru kuvars kum ile tam kaplama olacak şekilde serpilir. Minimum kuvars tane boyutu 0,4-0,8 mm olmalıdır.

Not: Kürlenme sırasında oluşan parafin tabakası bozulmamalıdır.

| Katman               | Ürün                                     | Katman kalınlığı mm | Tüketim kg/m <sup>2</sup> |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Astar                | Alt yüzeye bağlı olarak                  | ≈ 0.3               | 0.25 - ...                |
| Tesviye katı         | Opsiyonel                                | 1.5 - ...           | ...                       |
| Su yalıtım katı      | POLYAC®BDM-M                             | Yaklaşık 1.5        | Yaklaşık 1.8              |
| Koruyucu aşınma katı | POLYAC®BDM-M + kuru kuvars kum serpilmiş | Yaklaşık 1.5 + 0.3  | Yaklaşık 1.8 4 - 6        |
| Son kat kaplama      | POLYAC® 61-64 AF                         | 0.6 - 1             | 0.6 - 1                   |

## BİTİRME

SEÇENEK 1, 2, 3, 5:

2 saat sonra tüm gevşek kuvars temizlenir ve POLYAC® son kat (topcoat) uygulanabilir.

SEÇENEK 4:

Son POLYAC® BDM-M katı kürlendikten sonra POLYAC® 17 ara astar uygulanır. POLYAC® 17 uygulandıktan sonra dökme asfalt birkaç saat içinde, ancak her durumda aynı gün içerisinde uygulanmalıdır. Şüphe durumunda önceden aderans testi yapılması tavsiye edilir.

## UYGULAMA KOŞULLARI

Ürünlerin uygulanması ve kürlenmesi sırasındaki koşullar:

Alt yüzey, ortam, malzeme ve ürünler için önerilen uygulama sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasındadır. +5 °C'nin altındaki sıcaklıklar için lütfen KORACHEM NV ile iletişime geçiniz.

Bağıl nem: maksimum %85

Çiy noktası: Alt yüzey ve tam olarak kürlenmemiş ürün sıcaklığı, çiy noktasının en az 3 °C üzerinde olmalıdır. Hazırlık aşamasından itibaren, ürünler tamamen kürlenene kadar yüzeyde yoğunlaşma oluşması engellenmelidir. Kürlenme süresince yeterli havalandırma sağlanmalı ve düşük bağıl nem korunmalıdır.

## TEMİZLİK VE BAKIM

Kullanılan ekipmanlar, POLYAC® BDM-M kürlenmeden önce SOLVENT MEK veya etil asetat ile temizlenmelidir. Kürlenmiş ürün kalıntıları mekanik yöntemlerle uzaklaştırılmalıdır.

Uygulanan sentetik reçine sisteminin temizliği ve bakımı için aşağıdaki bilgi föylerine başvurunuz:

Sentetik reçine zemin sistemlerinin temizliği ve bakımı - ENDÜSTRİ

Sentetik reçine zemin sistemlerinin temizliği ve bakımı - KAMU VE ÖZEL BİNALAR

## TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

- Ekipman temizliği için solvent: SOLVENT MEK veya etil asetat
- POLYAC® CATALYST
- Pigment tozu
- Kuru serpmeye granülü
- Uygulamaya bağlı olarak: POLYAC® BDM-M+, POLYAC® REINFORCEMENT FLEECE, PANGEL, POLYAC® 17, POLYAC® astarlar ve son katlar

## TAVSİYELER

İlgili tüm ürünlerin teknik ve güvenlik bilgi formlarına her zaman başvurunuz. Doğrudan ağır yük ve sürtünmeye maruz kalan uygulamalarda, koruyucu katman yerine POLYAC® SL 2 FILLER veya POLYAC® SL 3 FILLER ile hazırlanmış POLYAC® 55 katmanı uygulanabilir ve üzerine kuvars serpilir.

## TEKNİK BİLGİLER

### GÖRÜNÜM

Sıvı

Renk: POLYAC® BDM-M standart olarak beyaz veya kahverengi-gri

POLYAC® PTC: Renksiz sıvı

Standart renk dışında bir renk istenmesi durumunda, reçineye pigment tozu ilave edilebilir.

### REAKSİYON SÜRELERİ

Karıştırıldıktan sonra uygulanabilme süresi: 10-15 dakika

Yürünebilir: 1 saat sonra

Üzerinde yürünebilme süresi: 1 saat sonra

Tam mekanik yük dayanımı: 2 saat sonra

Tam kimyasal dayanım: 2 saat sonra

Süreler 20 °C'de ölçülmüştür; daha düşük sıcaklıklar kürlenme süresini uzatır.

### TÜKETİM

POLYAC® BDM-M sarfiyatı, alt yüzeye ve proje tipine bağlıdır.

POLYAC® BDM-M için önerilen minimum katman kalınlığı 1,5 mm'dir.  
1,5 mm / kat = 1,8 kg / kat.

## TEKNİK BİLGİLER

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koku                        | Metil metakrilat                                                                                        |
| Başlatıcı: POLYAC® CATALYST | BPO %50, sıcaklığa bağlı olarak POLYAC® BDM-M oranı üzerinden %1 ile %5 (ağırlıkça) arasında hesaplanır |
| Viskozite                   | 1000 - 1450 mPa.s (EN ISO 3219 at 20 °C, Brookfield, spindle III / 40 rpm)                              |
| Yoğunluk                    | 1.20 g/cm <sup>3</sup> ±0.05 (EN ISO 2811-1 at 20 °C)                                                   |
| Parlama noktası             | 10 °C (MMA, DIN 51 755)                                                                                 |
| Ekzotermik tepe noktası     | 130 - 145°C                                                                                             |

| POLYAC® BDM-M + 2,4% POLYAC® BDM Part C + 2% POLYAC® CATALYST |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Yoğunluk                                                      | 1.2 kg/dm³                |
| Renk                                                          | Beyaz veya kahverengi-gri |
| Shore D sertliği                                              | 40 - 50                   |

## KİMYASAL DAYANIM

Polimerize olmuş POLYAC® reçineleri; alkali, petrol türevleri, asitler, tuzlar ve bakım ürünlerine karşı iyi kimyasal dirence sahiptir.

POLYAC® reçineleri solventlere karşı dayanıklı değildir. Daha fazla bilgi için lütfen KORACHEM NV ile iletişime geçiniz.

## CE İŞARETİ

|                                                                                   |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                              |
| 0749                                                                              |                                                                              |
| KORACHEM NV, Gulkenrodestraat 3, 2160 Wommelgem, Belgium                          |                                                                              |
| 13                                                                                |                                                                              |
| 0749-CPR-BC2-562-4714-0001-001                                                    |                                                                              |
| EN 1504-2 : 2004                                                                  |                                                                              |
| Surface protection products - Coating                                             |                                                                              |
| Bond strength by pull-off                                                         | ≥ 1.5 (1.0) N/mm²                                                            |
| Thermal compatibility:<br>Freeze-Thaw with deicing salts                          | ≥ 1.5 (1.0) N/mm²                                                            |
| CO2 permeability                                                                  | S <sub>D</sub> ≥ 50 m                                                        |
| Water vapour permeability                                                         | Class II                                                                     |
| Capillary water absorption                                                        | w < 0.1 kg/(m² · h <sup>5</sup> )                                            |
| Crack bridging                                                                    | Class B3.1 (-10°C)                                                           |
| Wear resistance: Systems<br>(Membrane: Taber, CS17/1000/1000)                     | < 3000mg<br>(< 100mg)                                                        |
| Impact resistance                                                                 | Class III                                                                    |
| Skid resistance (in specific system)                                              | Class III                                                                    |
| Artificial weathering                                                             | No visual defects                                                            |
| Reaction to fire                                                                  | E <sub>FL</sub> (B <sub>FL</sub> -s1 in system with topcoat<br>POLYAC®64 AF) |
| Dangerous substances                                                              | Complies with 5.4                                                            |
| DoP N°: DOP02PLC02S2                                                              |                                                                              |

## REFERANS DOKÜMANLARI



ETA sertifikası (ETA 17/0296) - ETAG 005'e göre  
ATG sertifikası (ATG 3151) - ETAG 033'e göre - g0003

## AMBALAJ

|               |         |                                         |
|---------------|---------|-----------------------------------------|
| POLYAC® BDM-M | 25.6 kg | 25 kg Metal kutu<br>0.6 kg Plastik şişe |
|---------------|---------|-----------------------------------------|

Ayrı olarak sipariş edilmelidir:

|                  |        |              |
|------------------|--------|--------------|
| POLYAC® CATALYST | 0.5 kg | Plastik kova |
|                  | 5 kg   | Plastik kova |
|                  | 25 kg  | Kutu         |

## DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

POLYAC® ürünleri +5 °C ile +35 °C arasında, kuru ve iyi havalandırılan bir depolama alanında muhafaza edilmelidir.

Raf ömrü: üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Yeraltı sularına, yüzey sularına veya kanalizasyona deşarj edilmemelidir.

Kontamine ambalajlar ve artıklar, yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

## GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

POLYAC® ürünlerini kullanmadan önce güvenlik bilgi formlarını (SDS) dikkatlice okuyunuz. Ürünler uygulama sırasında karakteristik bir koku yayar. Yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Tutuşma kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Sigara içilmemelidir. Cilt teması önlenmelidir. Yüksek buhar konsantrasyonlarında, soluma ve/veya cilt teması durumunda göz iritasyonu ve/veya hassasiyet gelişebilir. Çalışma alanında gıda ve içecek bulundurulmamalıdır. Tüm yürürlükteki yerel mevzuat ve düzenlemelere uygun kişisel koruyucu ekipmanlar mutlaka kullanılmalıdır. Eldiven ve koruyucu gözlük kullanımı zorunludur.

Yukarıdaki bilgiler iyi niyetle, ancak herhangi bir garanti olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerin uygulanması, kullanımı ve işlenmesi bizim kontrolümüz dışındadır ve bu nedenle tamamen kullanıcının/işlemcinin sorumluluğundadır. Korachem NV'nin yine de zararlılardan sorumlu tutulması durumunda, talep yine de teslim edilen malların değeri ile sınırlı olacaktır. Her zaman sürekli olarak yüksek kaliteli ürünler sunmayı hedefliyoruz. Bu teknik föydeki tüm değerler, laboratuvar koşullarında (20 °C ve %50 bağıl nem) gerçekleştirilen testler sonucunda elde edilen ortalama değerlerdir. Şantiyede ölçülen değerler, çevre koşulları, uygulama ve ürünlerimizin işlenme şekli kontrolümüz dışında olduğu için hafif bir sapma gösterebilir. Teknik belgelerde belirtilenler dışında herhangi bir ürün eklemeyin. Bu sürüm önceki tüm sürümlerin yerine geçer. Sürüm 2.0 Tarih: 11 Eylül 2024 9:20 am.