

CERMIANCHOR PES

POLİESTER ESASLI 2 BİLEŞENLİ, KİMYASAL DÜBEL-ANKRAJ SİSTEMİ



Gri

- Hızlı kürlenen
- Silikon tabancası ile kolay uygulama
- Kimyasallara karşı yüksek dayanım

- Rengini muhafaza eden
- Nemli yüzeylerde uygulanabilme
- Tikotropiktir, sarkma yapmayan



ÜRÜN

KULLANIM ALANLARI

- İnşaat demiri / donatı ekme ve güçlendirme uygulamalarında,
- Cıvata, bulon, tijlerin sabitlenmesinde,
- Beton, tuğla, sert doğal taş ve kaya vb. yapı malzemelerinde kullanımı uygundur.

GENEL ÖZELLİKLER

A Komponenti yoğunluk : 1,65±0,03 g/cm³
B Komponenti yoğunluk : 1,30±0,03 g/cm³
Kürlenme süresi (20 °C) : 7 gün
Kıvam : Macun
Renk : Gri

TEKNİK PERFORMANS DEĞERLERİ (*)

Kürlenme Zamanları

Sıcaklık	Kullanma Zamanı	Kürlenme Zamanı
5 °C	25 dk	2-3 saat
20 °C	6 dk	1 saat
30 °C	4 dk	30 dk
35 °C	2 dk	25 dk

Beton için Çekme Yükleri

Filiz Çapı(mm)	Min. Delik çapı(mm)	Delik derinliği (mm)	Min. Çekme yükü (kN)
8	10	80	7
10	12	90	11
12	14	110	16

TÜKETİM

Dübel boyutu (mm)	Gerekli delik çapı (mm)	Delik derinliği (mm)	1 Kartuş ile uygulama sayısı
8	10	80	65
10	12	90	42
12	14	110	25
16	18	125	13
20	22	170	7
24	26	210	2

AMBALAJ

- 300 ml (A+B) x 12'li koli

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- 5°C ile 25°C arasında açılmamış ambalajında depolandığında raf ömrü 1 yıldır.



İç - Dış Mekan



Yüzey Kontrolü



Uygulama Sıcaklığı



Silikon Tabancası ile Uygulama

UYGULAMA

UYGULAMA BİLGİLERİ

Yüzey ve ortam sıcaklığı : +5°C ile + 30°C arası
Karışım oranı : A bileşeni : B bileşeni / 3 : 1

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb.'den arındırılmalı, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır.
- Harç ve betonun yüzey kalitesi en az 28 günlük olmalıdır.
- Delik içerisindeki gevşek parçacıklar uzaklaştırılmalıdır.

UYGULAMA ADIMLARI

- Ürün kapağını döndürerek çıkartınız ve kartuşun uç kısmını kesin.
- Karıştırıcı aparatı kartuş uç kısmına döndürerek monte edin.
- Kartuşu uygulama tabancasına yerleştirin.
- Ürünün tam karıştığından emin olmak için 10-15 cm kadar ürünü boşa sıkın ve homojen bir karışımın geldiğini gözlemleyin.
- Dübel çapına uygun bir matkap ucu seçin.
- Delik içini fırça ile veya hava püskürterek temizleyin.
- Delğin 2/3'ünü kimyasal dübel ile enjekte ederek doldurun.
- Ankraj demirini çevirerek deliğe yerleştirin ve harcın fazla kısmının delik ağzından taşıtığını gözlemleyin.



SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

- Göze temasından kaçınılmalıdır.
- Ürün uygulaması sırasında uygun iş ekipmanlarının (eldiven, gözlük, maske, dizlik vb.) kullanılması tavsiye edilir.
- Daha ayrıntılı bilgi için Ürün Güvenlik Föyünü (MSDS) okuyunuz.



Not: Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak yapılan testlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır. Teknik föylerde belirtilen talimat ve önerilere uyulmaması halinde oluşabilecek hatalarından firmamız sorumlu değildir.