

CERMIPRIME PU PLUS

SİLAN ESASLI, TEK BİLEŞENLİ ŞEFFAF ASTAR VE EMPRENYE MALZEMESİ



Şeffaf



- Nemli yüzeylere uygulanabilme,
- Camsı, gözeneksiz yüzeylerde bile yüksek yapışma performansı

- Her türlü yüzeyde kolaylıkla kullanım,
- Yüksek penetrasyon özelliğine sahiptir
- Kürlendikten sonra toksit madde içermez

ÜRÜN

KULLANIM ALANLARI

- Özellikle camsı, gözeneksiz, emici olmayan yüzeyler üzerine yapılacak uygulamalardan önce
- Beton, metal, PVC, ahşap, bitüm vb çok farklı yüzeyler üzerine yapılacak poliüretan kaplamalar öncesinde

GENEL ÖZELLİKLER

Malzeme Yapısı	: STP esaslı, düşük viskoziteli
Görünüm	: Sıvı
Yoğunluk	: 1,00 ± 0,02 gr/cm ³ (ASTM D1475 DIN 53217 / ISO 2811)
Renk	: Şeffaf

TEKNİK PERFORMANS DEĞERLERİ (*)

(23 °C, %55 R.H.) _m	BİRİM	YÖNTEM	ÖZELLİK
Viskozite (Brookfield)	cP	ASTM D2196-86	135;25
Kürlenme Süresi	saat	(23 °C, %55 RH, saat)	4-6
Üst Kat Uygulaması	dak	(23 °C, %55 RH, saat)	60

TÜKETİM

- Ortalama : 0,050-0,060 kg/m²

AMBALAJ

- 2,5 kg metal kutu



DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Rutubetsiz, kuru ve dış hava koşullarına karşı korunaklı depolarda stoklanmalıdır.
- Raf ömrü, uygun depolama şartlarında 1 yıldır.
- Açılmış ambalajlar ağzı sıkıca kapatılarak saklanmalıdır.

SERTİFİKALAR & BELGELER

- TS EN standartlarına göre test edilmiştir.
- Bayındırlık poz no : 10.300.1515



Yüzey Hazırlığı



Fırça - Rulo ile Uygulama



İç - Dış Mekan



Temizleme

UYGULAMA

UYGULAMA BİLGİLERİ

- **CERMIPRIME PU** rulo, fırca ve airless (havasız) sprey ile uygulanır.
- Uygulamaya hazır hale getirilen ürün, yüzey doyurulacak, gözenekler kapatılacak şekilde uygulanır. Kat üstü yeni kat uygulama süresi olarak en az 2-3 saat (23 °C), en çok 24 saattir. 24 saati aşan yeni kat uygulamaları öncesi astar yüzeyi muhakkak zımparalanmalıdır. İkinci katın yukarıda belirtilen yeni kat uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir.
- **Aletlerin temizliği:** Selülozik veya poliüretan tiner ile yapılabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Yüzeylerin kürü alınmış, sağlam, temiz, tozsuz, kalıp yağlarından ve diğer yabancı maddelerden arınmış olmalıdır.
- Uygulama öncesi yüzeyde var olan çatlaklar tamir edilmelidir.
- Havanın bağıl nemi en çok %85, ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.
- Uygulamaya başlamadan 24 saat önce, uygulama esnasında ve uygulamadan 24 saat sonrasına kadar yüzey, yağmur, nem ve suya maruz kalmamalıdır.

UYGULAMA ADIMLARI

- Malzeminin karışımı 300-400 d/d geçmeyen özel karıştırma cihazı ve ucu ile yapılmalı, yüksek devirli matkap ile karıştırma yapılmamalıdır.
- Soğuk havalarda, ambalajlar, uygulama öncesinde en az 24 saat +15 °C sıcaklıkta muhafaza edilmiş durumda olmalıdır.



UYARILAR VE ÖNERİLER

- Havalandırması sağlanmış veya açık alanlarda çalışınız.
- Alevle yaklaşmayınız ve uygulamada sigara içmeyiniz.
- Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız.
- Deri ile temas halinde sabun ve su ile yıkayınız.
- Yutmayınız.
- Profesyonel kullanım içindir, çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

- Solunmamalı, cilt ve göze temasından kaçınılmalıdır.
- Ürün uygulaması sırasında uygun iş ekipmanlarının (eldiven, gözlük, maske, dizlik vb.) kullanılması tavsiye edilir.
- Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için lütfen Malzeme Güvenlik Bilgi Foyunu (MSDS) okuyunuz.

Not: Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak yapılan testlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır. Teknik föylerde belirtilen talimat ve önerilere uyulmaması halinde oluşabilecek hatalardan firmamız sorumlu değildir.

CERMIX

Cermix SA lisansıyla Koramik Yapı Kimyasalları tarafından üretilmiştir. www.cermix.com.tr • www.koramic.com.tr

Genel Merkez
Koramik Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş.
E-5 Karayolu Üzeri, Şifa Mah. Hükümet Cad.
Tuzla 34941 İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90.216.423 34 33 • Faks: +90.216.423 53 63

Bozüyük Fabrika
Bozüyük Organize San. Böl. 10. Cad.
106 Ada / 5 Parsel No: 3 Bozüyük - BİLECİK / TÜRKİYE
Tel: +90.228.314 63 00
Faks: +90.228.314 63 00

Tarsus Fabrika
Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
13. Cadde No: 10 Tarsus - MERSİN / TÜRKİYE
Tel: +90.324.676 40 41-676 42 32-676 44 49
Faks: +90.324.676 40 47