

CERMIPLUG

ÇİMENTO ESASLI, ÇOK HIZLI PRİZ ALAN,
SU TIKAMA HARCİ



Gri

- Kolay ve hızlı uygulama
- Rötire çatlağı yapmaz
- Yüksek mekanik dayanım

- Toz veya harç olarak uygulanabilme imkanı
- Klorid içermeyen



ÜRÜN

KULLANIM ALANLARI

- Aktif su sızıntısı ve kaçakları kesmede,
- Beton borulardaki deliklerin yalıtılmasında,
- Beton, siva, şap vb çimento esaslı yüzeylerde kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLER

Malzeme yapısı	: Klorid içermeyen, çimento esaslı harç
Cinsi	: Toz
Renk	: Gri
Uygulama sıcaklığı	: +5 °C - +35 °C
Kap ömrü	: 60 saniye
Tamamen kuruma süresi	: 2 dakika

TEKNİK PERFORMANS DEĞERLERİ (*)

- Eğilme Mukavemeti : $\geq 10 \text{ N/mm}^2$
 - Basma Mukavemeti : $\geq 45 \text{ N/mm}^2$
- (*) Bu değerler laboratuvar deneyleri sonucu elde edilmiş olup, bitmiş uygulamaların 28 gün sonraki performans değerleridir. Şantiye ortamı farklılığından dolayı değerler değişebilir.

TÜKETİM

- 1 lt hacmindeki bir delik için 1,5-2,0 kg



AMBALAJ

- 3 kg plastik kova

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Rutubetsiz, kuru ve dış hava koşullarına karşı korunaklı depolarda stoklanmalıdır.
- Raf ömrü, uygun depolama şartlarında 1 yıldır.
- Açılmış ambalajlar ağzı sıkıca kapatılarak saklanmalıdır.



İç - Dış Duvar



Yüzey Hazırlığı



Uygulama Sıcaklığı



Homojen Karışım

UYGULAMA

UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulama sıcaklığı	: +5 °C - +35 °C
Kap ömrü	: 60 saniye
Tamamen kuruma süresi	: 2 dakika

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey nemli olmalıdır.
- Yüzeyin sağlam ve temiz olmasına dikkat ediniz.
- Uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir, yağ vb.'den arındırılmalıdır.
- Çatlak ve boşluklar 2 cm genişlik ve derinliğe kadar kazınmalıdır.

UYGULAMA ADIMLARI

- Uygulama sırasında eldiven kullanılmalıdır.
- Harç uygulamasında, 1 kg toza 0,3 lt (%30) su eklenerek, elle yoğurularak harç hamur kıvamına getirilmelidir. Hamur kıvamındaki harca 30 saniye içerisinde konik şekil verilerek su kaçağının olduğu bölgeye tek bir hareketle ve basınçla uygulanmalıdır.
- Malzeme sertleşinceye ve su sızıntısı kesiline kadar 1,5-2 dakika kadar basınç uygulanmasına devam edilmelidir.
- Toz uygulama için, avuç içine alınan bir miktar toz, su kaçağının olduğu bölgeye elle tek bir hareketle ve basınçla uygulanmalıdır.
- Uygulamadan hemen sonra yüzeydeki fazla kalıntılar spatula ile temizlenmelidir.
- Uygulama bilgileri ve adımlarında verilen süreler farklı ortam koşullarında (düşük/yüksek sıcaklık, nem, rüzgar vb.) kısalabilir ya da uzayabilir.

UYARILAR VE ÖNERİLER

- Ürün ambalajları açıldıktan sonra çökme, taşlaşma vb. sorunlar tespit edilirse ürün kullanılmamalıdır.
- CERMIPLUG çimento esaslı yüzeyler dışında kullanılmamalıdır.
- Ürüne herhangi başka bir madde eklenmemelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

- Çimento esaslı bir ürün olduğundan solunmamalı, cilt ve göze temasından kaçınılmalıdır.
- Ürün uygulaması sırasında uygun iş ekipmanlarının (eldiven, gözlük, maske, dizlik vb.) kullanılması tavsiye edilir.
- Daha ayrıntılı bilgi için Ürün Güvenlik Föyünü (MSDS) okuyunuz.



Not: Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak yapılan testlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır. Teknik föylerde belirtilen talimat ve önerilere uyulmaması halinde oluşabilecek hatalardan firmamız sorumlu değildir.